

ERDÉRT jhp. Szabvány 2014

2014. szeptember 15.

Járó hajópadló, bel- és kültéri használatra

Lucfenyő (Picea spp.), **jegenyefenyő** (Abies spp.), **erdeifenyő** (Pinus sylvestris),
vörösfenyő (Larix spp.), **duglászfenyő** (Pseudotsuga menziesii) **fajajok minősítése**

Fahibák	„A” osztály (Erdért)	„B” osztály (Erdért)
Göcsök	<p><i>Megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — fekete tűgöcsök 5 mm átmérőig, ha nem csoportban állnak — egészséges benőtt göcsök a szélesség + 35 mm 10%-áig — részben benőtt, és kis részben benőtt göcsök (nem kieső) — luc-, jegenye- és vörösfenyő esetén a szélesség +10 mm 10%-áig — erdei és duglászfenyő esetén a szélesség +20mm 10%-áig — göcspótló dugók azonos fajából legfeljebb 25 mm átmérőig <p><i>Nem megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — részben benőtt, szárnyas göcsök — kieső göcsök, korhadt göcsök és göcshelyek 	<p>Megengedettek:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fekete tűgöcsök 5 mm átmérőig — egészséges benőtt göcsök a szélesség +50 mm 10 %-áig — egészséges szárnyas göcsök a szélesség +50 mm 10 %-áig — részben benőtt, benőtt és kis részben benőtt göcsök a szélesség + 50 mm 10%-áig — helyenként kieső göcsök, korhadt göcsök és göcshelyek 15 mm átmérőig — göcspótló dugók azonos fajából
Kizsakadt rost	<ul style="list-style-type: none"> — göcsökkel: a göcsterület 20%-áig, — más helyeken: a legnagyobb göcsméret 20%-áig méterenként egy megengedett 	<ul style="list-style-type: none"> — göcsökkel: a göcsterület 40%-áig — más helyeken: a legnagyobb göcsméret 40%-áig méterenként egy megengedett
Nyomott fa Vetemedés	<i>Megengedett, ha a csap és a horony a teljes hosszban jól illeszkedik</i>	
Gyantatáska	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — helyenként, 2 x 25 mm-ig — 1 gyantatáska 5 x 50 mm-ig 1,5 m-ként 	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — helyenként, 2 x 25 mm-ig — 3 gyantatáska, 6 mm szélességig és 1 m-ként a teljes hosszuk legfeljebb 150 mm
Repedések, átmenő repedések, hajszálrepedések	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — hajszálrepedés (alig látható) — a szélességnél nem hosszabb bútúrepedés <p><i>Nem megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — átmenő repedés és hajszálrepedés a színlapon, a bútúrepedés kivételével — a színlapon az élig tartó repedés, — gyűrűs repedés — a teljes hosszban végigfutó repedés a hátlapon 	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — hajszálrepedés a színlapon (legfeljebb 1 mm széles) 300 mm hosszig — a szélesség kétszeresénél nem hosszabb bútúrepedés <p><i>Nem megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — gyűrűs repedés
Bél	<i>Megengedett</i> a hossz 1/3-ában, ha nem szélesebb 5 mm-nél	<i>Megengedett</i>
Színeltérés	Színlapon elszíneződés nélkül (elszíneződés a hátlapon elfogadott)	<i>Megengedett:</i> enyhe elszíneződés, mint vörös foltosodás és kékülés (elszíneződés a hátlapon elfogadott)
Gombák okozta károsodás	<i>Nem megengedett.</i> (kivétel az elszíneződés (lásd a „színeltérések”-nél))	
Rovarok okozta károsodás	Nem megengedett	
Tompaélűség	<i>Megengedett</i> , ha a csap háta és a horony még kapcsolódik	<i>Megengedett</i> , ha a csap háta és a horony még kapcsolódik a hossz ¼ részén
Kéregbenövés	Megengedett helyenként 5 x 50 mm vagy ennek megfelelő mm ² -ig	Megengedett helyenként

Minőségi jelölés: Az összevont „AB” 50-50% arányban tartalmaz „A” és „B” minőséget. A „B” minőséget el nem érő minőség jelölése „C”, de feleljen meg a faburkolatok felhasználási előírásainak.

Szabad minőségi osztály a vevővel történő külön megállapodás alapján.

Nedvességtartalom: beltéri **9±2%**, kültéri **14±2%**.