



# Adolit Colorpaste

Színező paszta az Adolit Holzschutzsalz faanyagvédősók beszínezéséhez.

## Terméklejelmzők

Sűrűség: kb. 1,07 g/cm<sup>3</sup>  
Szag: gyenge  
pH-érték: 6-8  
Kiszérelés: 5 és 25 kg-s műanyaggyöngyöleg  
Színárnyalatok:  
2141 barna  
2144 vörös  
2145 zöld

## Felhasználási terület

Fixáló Adolit Holzschutzsalz faanyagvédősók beszínezéséhez nagyüzemi gépekkel, pl. átítatással, telítéssel valamint kazánnymosós eljárással. Különösen kültéri faanyagokhoz, mint pl. kerítésekhez, cölöpsorokhoz, borító deszkázatokhoz/zsaluzatokhoz és egyéb kertészeti és földművelési építőelemekhez, valamint a mezőgazdaságban alkalmazható.

## Tulajdonságok

A faanyag lazúrozó színezésére szolgáló fény- és időjárásálló színezőpaszta. Vízzel hígítható, kis anyagszükséglet, nincs lerakódás.

## Az oldat előállítása

Az Adolit Colorpaste színezőpasztát a kész sóoldatban folyamatos keverés mellett, a kívánt színintenzitástól függően, 0,2 - 1%-os koncentrációban használjuk.

## Tudnivalók

Kültéri faanyagok beépítése előtt feltétlenül be kell tartani

a sókhoz szükséges fixálódási időt, nehogy az eső lemossa a még nem teljesen átszáradt színezékösszetevőket.

## Tárolhatóság

Eredeti zárt göngyölegben, fagymentesen és szárazon tartva legalább 1 évig tárolható.

## Biztonsági adatok

Feldolgozáskor és tároláskor tartsuk be a szokásos óvintézkedéseket.

## Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A termék maradékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A kiürült csomagolást újra kell hasznosítani.

## Környezetvédelem

Nem juthat természetes vizekbe, a csatornahálózatba vagy a talajba!  
Vízszennyezés szerinti besorolás (Németország): WGK 1

## Jelölés

VbF: -/-  
GefStoffV: -/-  
GGVS/ADR: -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze.

Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyagcég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.  
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.